SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO

916

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	420	
Allungamento (5d)	%	14	1
Temperatura di fusione	ºC	700 - 780	1.2
			2

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Lega per brasatura al cannello su acciai al carbonio, bassolegati e inox, nichel, rame e sue leghe.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/03/2006