SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME FOSFORO

917D74

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	250	
Temperatura di fusione	ºC	710 - 820	2 3 3.3

EN 1044 :
CP 202

EN-ISO 3677 :
B-Cu93P-710/820

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego
Lega autodecapante senza scintillii per la saldobrasatura al cannello del rame puro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/07/2021