

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	360 - 400
Allungamento (5d)	%	15
Temperatura di fusione	°C	610 - 780

Ø  
(mm)

1

*Tipo di lega:* ROTOLO

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Filo in lega per saldobrasature in impieghi universali.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006