SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

922ANA12

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	350	
Allungamento (5d)	%	23	1.5
Temperatura di fusione	ºC	640 - 680	

AWS-ASME II C. SFA 5.8 :
BAg-36

EN 1044 :
AG 104

EN-ISO 17672 :
Ag 145

Tipo di lega: ANELLI

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego
Lega ternaria animata priva di cadmio per unioni altoresistenti alla corrosione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/05/2013