

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



Resistenza	N/mm ²	360 - 480	Ø (mm)
Allungamento (5d)	%	12	1.5
Temperatura di fusione	°C	630 - 730	2

DIN 8513 :

L-Ag34Sn

EN-ISO 17672 :

AG 134

EN-ISO 3677 :

B-Cu36AgZnSn 630/730

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego

Barretta rivestita per unioni a bassa temperatura di legamento su tutti i metalli.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 26/02/2020