

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



940N

Resistenza	N/mm ²	470
Allungamento (5d)	%	20
Temperatura di fusione	°C	650 - 710

Ø
(mm)

AWS-ASME II C. SFA 5.8 :

B_{Ag}-28

EN-ISO 17672 :

Ag 140

EN-ISO 3677 :

B Ag₄₀CuZnSn 650-710

Tipo di lega: NASTRO

Disossidante: KOY 864, KOY 866

Campo di impiego

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione per capillarità.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/02/2022