SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO CADMIO

928R

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	360 - 400	
Allungamento (5d)	%	15	1
Temperatura di fusione	ºC	610 - 780	

Tipo di lega: ROTOLO

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego

Filo in lega per saldobrasature in impieghi universali.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2006