

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	400		
Allungamento (5d)	%	37		1
Temperatura di fusione	°C	600 - 730		1.5
				2

**EN 1044 :**  
AG 402

**EN-ISO 3677 :**  
B Ag60CuSn 600-730

**EN-ISO 17672 :**  
Ag 160

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 864D, KOY 866D

**Campo di impiego**

Lega ad elevatissimo tenore di argento per impiego nell'industria alimentare.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016