

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO



| | | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Resistenza | N/mm ² | 390 |
| Allungamento (5d) | % | 25 |
| Temperatura di fusione | °C | 630 - 660 |

Ø
(mm)

1

EN 1044 :
AG 103

EN-ISO 17672 :
Ag 155

Tipo di lega: ANELLI

Disossidante: KOY 866IND, KOY 866D

Campo di impiego

Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione capillare.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022