SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO

936F

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	380 - 440	
Allungamento (5d)	%	30	2
Durezza	HB	88 - 95	3
Temperatura di fusione	ºC	875 - 895	

EN-ISO 17672 :
Cu 470a

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego
Lega universale in barretta rivestita per acciaio, ghisa e leghe di rame.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016