

SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO



Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	450
Allungamento (5d)	%	32
Durezza	HB	100
Temperatura di fusione	°C	886 - 890

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 854B, KOY 855

Ø  
(mm)

2  
3  
4  
5  
6

**Campo di impiego**

Lega rame-zinco per la saldobrasatura della ghisa.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016