SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO ARGENTO

938

Resistenza	N/mm²	410
Allungamento (5d)	%	35
Temperatura di fusione	ºC	620 - 655

Ø (mm)

0.7
1
1.5
2
3

EN 1044 :
AG 102

EN-ISO 17672 :
Ag 156

EN-ISO 3677 :
B Ag56CuZnSn 620-655

Tipo di lega: BARRETTA

Disossidante: KOY 864D, KOY 866D

Campo di impiego
Unioni tenaci a bassa temperatura di legamento ed elevata penetrazione capillare.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/09/2016