

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza	HV	2100
Granulometria	µm	63 - 200
Temperatura di fusione	°C	2800

*Tipo impianto:* PISTOLA OSSIGENO  
ACETILENE ARIA, PLASMA AD ARCO  
TRASFERITO (P.T.A.)

**Campo di impiego**

Polvere in carburo di tungsteno da miscelare con polveri base nichel.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 09/03/2006