

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



| | | |
|----------------------------|-----|---------|
| Durezza DEL GRANO DI WC | HV | 1275 |
| Durezza DEL LEGANTE | HRC | 62 - 67 |
| Granulometria | µm | 20 - 53 |

Tipo impianto: HVOF, PLASMA SPRAY

Campo di impiego

Polvere a base di tungsteno per riporti di elevato spessore con elevata resistenza all' abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006