

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HV	480
Granulometria	µm	16 - 63

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere a base di tungsteno per riporti di elevato spessore con elevata resistenza all' abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/11/2006