SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO

**943**

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | 580 - 700 |
| Durezza | HB | 260 |
| Temperatura di fusione | ºC | 830 - 860 |

**Ø (mm)**

3
4
5

*Tipo di lega:* BARRETTA

*Disossidante:* KOY 855

**Campo di impiego**
Barretta per ricarica antifrizione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016