SALDOBRASATURA -- LEGA -- RAME ZINCO

943F

Resistenza	N/mm²	580 - 700
Durezza	HB	260
Temperatura di fusione	ºC	830 - 860

Ø (mm)

2
3
4

Tipo di lega: BARRETTA RIVESTITA

Disossidante: NON NECESSARIO

Campo di impiego
Barretta rivestita per ricarica antifrizione.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/08/2016