

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW308H

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 308HT1-1/4

EN-ISO 17633-A :
TZ 19 9 H R C1/M21 3

Resistenza	N/mm ²	>550
Limite Elastico	N/mm ²	>350
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (0°C)	72

Ø
(mm)

1.2

1.6

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Saldatura di acciai inox serie AISI 304H ad elevato tenore di carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 08/06/2016