SALDOBRASATURA -- LEGA -- BASE ZINCO

992A

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>100	
Allungamento (5d)	%	>15	1.6
Temperatura di fusione	ºC	450 - 490	

Tipo di lega: ROCCHETTO ANIMATO

Disossidante: INCORPORATO NELLA LEGA

Campo di impiego

Lega animata a flusso neutro per brasatura dolce di alluminio, anche con rame e acciaio

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 07/04/2022