

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW309LM

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E309 LMo T0-1/4

Resistenza	N/mm ²	>550	Ø
Limite Elastico	N/mm ²	>350	(mm)
Allungamento (5d)	%	>25	0.9
Resilienza KV	J (-20°C)	42	1.2
			1.6

EN-ISO 17633-A :
T 23 12 2 L R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Filo animato in AISI 309LMo per unioni di acciaio inox serie AISI 316L con acciaio al C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 01/03/2022