RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

CLP-P

Durezza	HV	180 - 235
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	ºC	1005 - 1050

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego
Riparazione di difetti di fusione su ghisa e riporti generici facilmente lavorabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 01/10/2015