SALDATURA FILO ANIMATO FCAW ACCIAIO INOX ALTOLEGATO				Ø
COMMERSALD DW308LTP	Resistenza	N/mm²	>520	(mm)
	Limite Elastico	N/mm²	>320	1.2
AWS-ASME II C. SFA 5.22 : E 308 LT1-1/4	Allungamento (5d)	%	>35	
	Resilienza KV	J (0°C)	61	
	Resilienza KV	J (-100°C)	51	
EN-ISO 17633-A:	Resilienza KV	J (-196°C)	42	
T 19 9 L P C/M 1				

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Unioni in tutte le posizioni di acciai inox tipo AISI 304-304L e simili per impieghi criogenici.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/04/2014