

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



EN-ISO 17633-A :
T 19 12 3 Nb P C1/M21 1

Resistenza	N/mm ²	>550
Limite Elastico	N/mm ²	>350
Allungamento (5d)	%	>25
Resilienza KV	J (0°C)	57

Ø
(mm)

1.2

WERKSTOFF n. :

1.4576

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Unione di acciai austenitici stabilizzati al niobio o titanio tipo AISI 318.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/10/2021