

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW347LH

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 347 T1-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 19 9 Nb P C1/M21 2

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza | N/mm ² | >550 |
| Limite Elastico | N/mm ² | >350 |
| Allungamento (5d) | % | >30 |
| Resilienza KV | J (20°C) | 90 |
| Resilienza KV | J (0°C) | 84 |

Ø
(mm)

1.2
1.6

Gas: Miscela Argon-CO₂, 100% CO₂

Campo di impiego

Unioni di acciai inossidabili austenitici stabilizzati al niobio o al titanio tipo AISI 321-347.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/04/2019