

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



DW316L

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 316L T0-1/4

| | | | |
|-------------------|-------------------|------|------|
| Resistenza | N/mm ² | >510 | Ø |
| Limite Elastico | N/mm ² | >320 | (mm) |
| Allungamento (5d) | % | >25 | 0.9 |
| Resilienza KV | J (-20°C) | 44 | 1.2 |
| | | | 1.6 |

EN-ISO 17633-A :
T 19 12 3 L R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego

Unioni di acciai inox del tipo AISI 316-316L e simili a basso carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 28/04/2022