

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**EN-ISO 17633-A :**  
T 19 12 3 Nb P C1/M21 1

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>550
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>350
Allungamento (5d)	%	>25
Resilienza KV	J (0°C)	57

Ø  
(mm)

1.2

**WERKSTOFF n. :**

1.4576

Gas: Miscela Argon-CO<sub>2</sub>, 100% CO<sub>2</sub>

**Campo di impiego**

Unione di acciai austenitici stabilizzati al niobio o titanio tipo AISI 318.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/10/2021