SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW2101

WERKSTOFF n. :
1.4162

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	755	
Limite Elastico	N/mm²	590	1.2
Allungamento (5d)	%	29	
Resilienza KV	J (20ºC)	50	
Resilienza KV	J (-40ºC)	38	

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Filo animato austeno-ferritico per la saldatura del "lean duplex".

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 04/02/2010