SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW2594

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	900	
Limite Elastico	N/mm²	700	1.2
Allungamento (5d)	%	27	
Resilienza KV	J (20ºC)	59	
Resilienza KV	J (-40ºC)	39	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 2594 T1-1/4

WERKSTOFF n. :
1.4501

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Unione di acciai austeno ferritici tipo SUPER DUPLEX con PREN superiore a 40.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 07/04/2020