

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
EC309L

Resistenza	N/mm ²	>520
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	75
Resilienza KV	J (-120°C)	>32

Ø
(mm)

1.2

EN-ISO 17633-A :
T 23 12 L M M12 1

EN-ISO 17633-B :
TS 309L-M M12 1

Gas: Argon-20%CO₂ (M21), Argon-2%CO₂ (M12), Argon-2%O₂ (M13)

Campo di impiego

Filo metal cored per saldatura di acciai inossidabili serie AISI 304 e 304L con acciaio al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/10/2021