SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW308LT

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 308 LT0-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 19 9 L R C1/M21 3

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>520	
Limite Elastico	N/mm²	>320	1.2
Allungamento (5d)	%	>30	
Resilienza KV	J (-100ºC)	>27	
Resilienza KV	J (-196ºC)	39	
Resilienza KV	J (0ºC)	69	

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Unioni su acciaio del tipo AISI 304L e simili a basso carbonio per impieghi a basse temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 06/10/2017