SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

# DW308LTP

**AWS-ASME II C. SFA 5.22 :**
E 308 LT1-1/4

**EN-ISO 17633-A :**
T 19 9 L P C/M 1

| | | | **Ø (mm)** |
|---|---|---|---|
| Resistenza | N/mm² | >520 | |
| Limite Elastico | N/mm² | >320 | 1.2 |
| Allungamento (5d) | % | >35 | |
| Resilienza KV | J (0ºC) | 61 | |
| Resilienza KV | J (-100ºC) | 51 | |
| Resilienza KV | J (-196ºC) | 42 | |

*Gas:* Miscela Argon-CO2, 100% CO2

**Campo di impiego**
Unioni in tutte le posizioni di acciai inox tipo AISI 304-304L e simili per impieghi criogenici.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 30/04/2014