SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW309LM

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>550	
Limite Elastico	N/mm²	>350	0.9
Allungamento (5d)	%	>25	1.2
Resilienza KV	J (-20ºC)	42	1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E309 LMo T0-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 23 12 2 L R C1/M21 3

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Filo animato in AISI 309LMo per unioni di acciaio inox serie AISI 316L con acciaio al C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 01/03/2022