

SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.22 :**  
EC309L

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>520
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>320
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	75
Resilienza KV	J (-120°C)	>32

Ø  
(mm)

1.2

**EN-ISO 17633-A :**  
T 23 12 L M M12 1

**EN-ISO 17633-B :**  
TS 309L-M M12 1

Gas: Argon-20%CO<sub>2</sub> (M21), Argon-2%CO<sub>2</sub>  
(M12), Argon-2%O<sub>2</sub> (M13)

**Campo di impiego**

Filo metal cored per saldatura di acciai inossidabili serie AISI 304 e 304L con acciaio al carbonio.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/10/2021