

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE FERRO



| | | |
|---------------------------|-----|----------|
| Durezza DOPO PWHT | HB | 250 |
| Durezza DOPO SALDATURA | HRC | 44 |
| Granulometria | µm | 45 - 106 |

Tipo impianto: LASER

Campo di impiego

Riporti laser in acciaio inox martensitico resistenti ad usura metallo su metallo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 11/07/2017