SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW329AP

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>690	
Limite Elastico	N/mm²	>450	1.2
Allungamento (5d)	%	>20	
Resilienza KV	J (-20ºC)	45	
Resilienza KV	J (-46ºC)	40	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 2209 T1-4

EN-ISO 17633-A :
T 22 9 3 N L P M21 1

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego
Unione in tutte le posizioni di acciai austeno ferritici tipo DUPLEX con 22%Cr, 9%Ni e 3%Mo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/02/2022