SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

DW347LH

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>550	
Limite Elastico	N/mm²	>350	1.2
Allungamento (5d)	%	>30	1.6
Resilienza KV	J (20ºC)	90	
Resilienza KV	J (0ºC)	84	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
E 347 T1-1/4

EN-ISO 17633-A :
T 19 9 Nb P C1/M21 2

Gas: Miscela Argon-CO2, 100% CO2

Campo di impiego
Unioni di acciai inossidabili austenitici stabilizzati al niobio o al titanio tipo AISI 321-347.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/04/2019