

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza | HV | 260 - 310 |
| Durezza | HRC | 24 - 31 |
| Granulometria | µm | 20 - 71 |
| Temperatura di fusione | °C | 1070 - 1100 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIA CETILENICO

Campo di impiego

Riparti lavorabili e tenaci, resistenti ad urti, a frizione e al calore fino a 600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/08/2016