

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	270
Durezza	HRC	25
Granulometria	µm	53 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Ricariche e riparazioni su maschi e stampi in bronzo d'alluminio per vetreria.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/10/2019