

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HV	250 - 280
Durezza	HRC	22 - 27
Granulometria	µm	20 - 106

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti facilmente lavorabili, resistenti a forti urti, a frizione e ad abrasione.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/06/2020