SALDATURA -- FILO ANIMATO METALLICO -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO

M309LG

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	>520	
Limite Elastico	N/mm²	>320	1.2
Allungamento (5d)	%	>30	
Resilienza KV	J (20ºC)	75	
Resilienza KV	J (-120ºC)	>32	

AWS-ASME II C. SFA 5.22 :
EC309L

EN-ISO 17633-A :
T 23 12 L M M12 1

EN-ISO 17633-B :
TS 309L-M M12 1

Gas: Argon-20%CO2 (M21), Argon-2%CO2 (M12), Argon-2%O2 (M13)

Campo di impiego
Filo metal cored per saldatura di acciai inossidabili serie AISI 304 e 304L con acciaio al carbonio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/10/2021