SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE

MAUMA

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm²	280	
Limite Elastico	N/mm²	130	1
Allungamento (5d)	%	30	1.2
			1.6

EN-ISO 18273 :
S Al 5087

Gas: Argon Puro

Campo di impiego
Filo per saldatura di leghe Al-Mg con massimo 5% di magnesio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/03/2022