

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



|                           |                   |     |
|---------------------------|-------------------|-----|
| Resistenza                | N/mm <sup>2</sup> | 760 |
| Limite elastico           | N/mm <sup>2</sup> | 490 |
| Allungamento (5d)         | %                 | 32  |
| Durezza DOPO<br>SALDATURA | HB (20°C)         | 240 |

| Ø<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------|-----------|
| 2.5       | 350       |
| 3.2       | 350       |
| 4         | 350       |

**Campo di impiego**

Saldatura altoresistente su acciaio, applicazioni in casi estremi.

**Applicazioni**

Strutture meccaniche molto sollecitate, unioni a rischio che richiedano condizioni operative di massima sicurezza. Riparazioni di rotture incidentali su basamenti e montanti di presse. Alberi motore, portastampi per lavorazioni a caldo dei metalli.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017