RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

135SCU

Durezza	HV	350 - 400
Durezza	HRC	35 - 41
Granulometria	µm	20 - 106
Temperatura di fusione	ºC	920 - 960

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego
Riporti con cannellino su collarini, fondi e stampi per vetreria in bronzo di alluminio (Incramet).

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/07/2019