

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|---------------|----|----------|
| Durezza | HV | 220 |
| Granulometria | µm | 53 - 150 |

EN-ISO 14232-1:2017 :

MNiCrMo-150/53 measured with
sieving methods-gas atomization

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti su attrezzature sottoposte a forte azione corrosiva anche ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 28/04/2021