RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

15P

Durezza	HV	180 - 235
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	ºC	1005 - 1050

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporti generici su ghisa facilmente lavorabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 07/10/2020