

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Durezza                | HV  | 280 - 310      |
| Durezza                | HRC | 27 - 31        |
| Granulometria          | µm  | 20 - 71        |
| Temperatura di fusione | °C  | 1070 -<br>1100 |

*Tipo impianto:* CANNELLO  
OSSIACETILENICO

**Campo di impiego**

Riporti lavorabili all'utensile, resistenti a forti urti, a frizione e ad ossidazione fino a 600°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2016