

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



Durezza	HRC	33
Granulometria	µm	63 - 150

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO
TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego

Riporto e riparazioni su stampi per vetro.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/07/2012