RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL

16VC

Durezza	HV	260 - 310
Durezza	HRC	24 - 31
Granulometria	µm	20 - 71
Temperatura di fusione	ºC	1070 - 1100

Tipo impianto: CANNELLO OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Riporti lavorabili e tenaci, resistenti ad urti, a frizione e al calore fino a 600ºC.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/08/2016