

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE NICHEL



| | | |
|---------------|-----|-----------|
| Durezza | HV | 290 - 340 |
| Durezza | HRC | 28 - 34 |
| Granulometria | µm | 20 - 106 |

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Campo di impiego

Polvere per riporto con cannello ossiacetilenico su ghisa ed acciaio.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 06/04/2021