RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE COBALTO

190P

Durezza	HRC	52 - 60
Granulometria	µm	53 - 150
Temperatura di fusione	ºC	1200 - 1335

UNS :
R30014

Tipo impianto: PLASMA AD ARCO TRASFERITO (P.T.A.)

Campo di impiego
Lega base cobalto del tipo Stellite Gr.190 per impieghi contro l'usura abrasiva.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 05/10/2025